



DALFLEX

MASTIC DE JOINTOIEMENT POUR PREDALLES

Date d'actualisation : 6 avril 2010

Propriétés

DALFLEX est un mastic en poudre, prêt à mouiller, destiné au remplissage des joints de prédalles. Il se caractérise par :

- une forte adhérence au support,
- une bonne rétention d'eau pour éviter les phénomènes de dessiccation,
- une absence de fluage.

Domaines d'application

Utiliser uniquement en intérieur :

- rives de pré-dalles.

Caractéristiques


Aspect : poudre.
Couleur : gris très clair
Durée d'utilisation après gâchage : entre 2 et 3h suivant les conditions chantier (température, restes de plâtre ancien...).
Temps de séchage entre couches : 48h (variable selon volume du joint et température).
Rétention d'eau > 94% selon NF P 72-321 « Liant-colle et colles de blocage à base de plâtre ».

Mise en œuvre

Nature des supports : bétons âgés de 28 jours minimum et bâtiments stabilisés.

Etat des supports : propres, sains, dépoussiérés, débarrassés de toutes parties friables, non gras, non gelés. Si nécessaire, le reprofilage du joint sera réalisé avec un mortier de réparation type RAVALCHOC®. Dans ce cas l'application de DALFLEX se fera 7 jours après l'application du mortier. Les supports seront fortement humidifiés préalablement.

Largeur du joint : entre 5 et 20mm.



Coupe transversale de 2 prédalles avec rives chanfreinées

Préparation du DALFLEX : Toujours utiliser du matériel de gâchage et de l'eau propres.

Conseil de gâchage : Verser progressivement la poudre dans l'eau et gâcher au malaxeur électrique de façon à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Le plâtre se mouillant très mal, il est plus difficile de gâcher l'eau dans la poudre que l'inverse mais cela reste tout à fait possible.

Ajuster, si nécessaire, la consistance en rajoutant de la poudre ou de l'eau, de façon à obtenir une pâte ayant la consistance d'un mastic.

Ne pas rebattre et ne jamais utiliser après le début de la prise.

Application : Appliquer au moyen d'un couteau à mastiquer perpendiculairement au joint en veillant à remplir parfaitement le joint et lisser à la spatule. Si nécessaire, redoubler après séchage pour obtenir une continuité parfaite entre les dalles.

Précautions d'emploi :

- bâtiment hors d'eau,
- respecter les spécifications du DTU 59-1,
- température d'emploi 5 à 35°C,
- ne pas appliquer s'il y a risque de gel,
- mise en œuvre des pré-dalles conformément au CPT « Planchers ».

Revêtements ultérieurs : enduit plâtre : 7 jours à 20°C

Peintures : 15 jours à 20°C.

Dosage

1 sac de DALFLEX pour 12L d'eau = 250m linéaires de joint 1cm x 1cm

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

1 an en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de l'humidité.

Conditionnement

Sac de 25 kg.
Palette de 1200 kg, soit 48 sacs.