



DECOSYNTEC® 2002

AGENT DE DEMOULAGE POUR DECOFFRAGE DIFFERE BASE SYNTHETIQUE

Date d'actualisation : 27 avril 2020

Propriétés

DECOSYNTEC® 2002 est un agent prêt à l'emploi destiné aux démoulages différés. DECOSYNTEC® 2002 forme un film séparateur à l'interface béton/coffrage, permettant un décoffrage aisé et un aspect de surface de qualité. Il apporte les avantages suivants :

- La tenue sur des coffrages humides.
- L'amélioration des parements.
- La protection contre la corrosion.
- Ne tâche pas.
- Résiste à l'abrasion.

Son utilisation permet l'application ultérieure, selon les règles de l'art, de peintures, enduits, ciment-colle.

Procès Verbal CEBTP N° B252-7-533/5

DECOSYNTEC® 2002 s'applique sur coffrages métalliques, contreplaqué bakelisé, bois traités.

Domaines d'application

- Chantiers et bétonnage de grande hauteur.
- Préfabrication.
- Pré dalles.
- Etuvage jusqu'à 60°C.
- Bétons architectoniques, bétons blancs.

Caractéristiques

Aspect : liquide.

Couleur : ambré.

Densité : 0,85

Point éclair : 70 °C.

Viscosité : 8 ± 2 cst (mm²/s) à 20°C.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		🔥
	HYGIÈNE	🔥🔥🔥
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	COV	🔥
	BIODÉGRADABILITÉ	🔥
🔥 Critère favorable 🔥 Critère défavorable		

Mise en œuvre

Application sur surfaces propres au pulvérisateur, au chiffon, sous forme d'un film mince et uniforme. Toujours éviter un surplus néfaste à l'aspect final ainsi qu'à l'adhérence des revêtements ultérieurs. Sur les surfaces horizontales, éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc. Nous consulter pour l'utilisation sur matrice élastomère, polyuréthane ou polystyrène.

Revêtements associés : 15 jours minimum (20°C) sur supports conformes au DTU 26.1.

Dosage

Pouvoir couvrant : 1 L pour 40 m² environ.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

2 ans en emballage d'origine, à l'abri des fortes chaleurs.

Conditionnement

Container : 1000 L.

Fût : 215 L.

Jerrycan : 30 L.

