



DEMOTEC® 200

AGENT DE DEMOULAGE POUR DECOFFRAGE DIFFERE RECYCLE

Date d'actualisation : 3 avril 2020

Propriétés

DEMOTEC® 200 est un agent de démoulage différé, prêt à l'emploi agissant par l'interposition d'un film entre la face coffrante et le béton coulé.

DEMOTEC® 200 apporte aux coffrages métalliques une bonne protection contre la corrosion.

Son utilisation permet l'application ultérieure, selon les règles de l'art, de peintures, enduits, ciment-colle.

Procès Verbal CEBTP N° B252-7-533/10.

DEMOTEC® 200 s'applique sur coffrages métalliques, contreplaqué bakérisé, bois traités.

Domaines d'application

- Chantiers : bétons banchés.
- Préfabrication : étuvage <50°C.
- Bétons précontraints.

Caractéristiques

Aspect : liquide.

Couleur : ambré.

Densité : 0,85

Point éclair : 79°C.

Viscosité : 9,5 ± 1,5 cst (mm²/s) à 20°C.

Mise en œuvre

Application sur coffrages propres au pulvérisateur, à la brosse, au rouleau sous forme d'un film mince et uniforme. Toujours éviter un surplus néfaste à l'aspect final ainsi qu'à l'adhérence des revêtements ultérieurs. Sur les surfaces horizontales, éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc.

Précaution d'emploi : Nous consulter pour l'utilisation sur matrice élastomère, polyuréthane.

Revêtements associés : 15 jours minimum (20°C) sur supports conformes au DTU 26.1.

Dosage

Pouvoir couvrant :

1 L pour 35 à 40 m² (coffrage métallique, contreplaqué bakérisé)

1 L pour 30 à 35 m² pour coffrage plus absorbant.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

2 ans en emballage d'origine, à l'abri des fortes chaleurs.

Conditionnement

Container : 1000 L.

Fût : 215 L.

Jerrycan : 30 L.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		☹☹
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹☹☹☹
	COV	☹
	BIODÉGRADABILITÉ	☹
☹ Critère favorable ☹ Critère défavorable		

