



DEMOTEC® 201

AGENT DE DEMOULAGE POUR DECOFFRAGE DIFFERE RECYCLE

Date d'actualisation : 3 avril 2020

Propriétés

DEMOTEC® 201 est un agent de démoulage différé, prêt à l'emploi. Ses composants spécifiques permettent :

- La tenue sur des coffrages humides.
- L'amélioration des parements.
- La protection contre la corrosion.
- L'utilisation en étuvage à 60°C.

Son utilisation permet l'application ultérieure, selon les règles de l'art, de peintures, enduits, ciment-colle.

Procès Verbal CEBTP N° B252-7-533/9.

DEMOTEC® 201 s'applique sur coffrages métalliques, contreplaqué bakelisé, bois traités, bois brut (fibres apparentes).

Domaines d'application

- Chantiers : bétons banchés.
- Préfabrication : étuvage <60°C.
- Voiles de grandes hauteurs.
- Génie civil (voussoirs).

Caractéristiques

Aspect : liquide.

Couleur : ambré.

Densité : 0,85

Point éclair : 79 °C.

Viscosité : 11 ± 3 cst (mm²/s) à 20°C.

Mise en œuvre

Application sur coffrages propres au pulvérisateur, à la brosse, au rouleau sous forme d'un film mince et uniforme. Toujours éviter un surplus néfaste à l'aspect final ainsi qu'à l'adhérence des revêtements ultérieurs. Sur les surfaces horizontales, éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc.

Précaution d'emploi : Nous consulter pour l'utilisation sur matrice élastomère, polyuréthane ou polystyrène.

Revêtements associés : 15 jours minimum (20°C) sur supports conformes au DTU 26.1.

Dosage

Pouvoir couvrant :

1 L pour 35 à 40 m² (coffrage métallique, contreplaqué bakelisé)

1 L pour 25 à 35 m² pour coffrage plus absorbant.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

2 ans en emballage d'origine, à l'abri des fortes chaleurs.

Conditionnement

Container : 1000 L.

Fût : 215 L.

Jerrycan : 30 L.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		☹️
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹️☹️☹️
	COV	☹️
	BIODÉGRADABILITÉ	☹️
☹️ Critère favorable ☹️ Critère défavorable		

