



FINIJOINT



PÂTE DE JOINTOIEMENT DE PRÉDALLES ET PRÉMURS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Date d'actualisation : 11 avril 2018

Propriétés

FINIJOINT est une pâte prête à mélanger avec du ciment pour la réalisation de joints de prédalles et prémurs intérieurs et extérieurs.

FINIJOINT est composé de résines synthétiques, de charges minérales et d'additifs.

La pâte obtenue possède les propriétés suivantes :

- très bonne adhérence même sur supports très lisses,
- bonne résistance à l'humidité,
- absence de poudrage.

Domaines d'application

- Joints de prédalles et prémurs intérieurs et extérieurs

Caractéristiques

Aspect : pâteux.

Couleur : blanc cassé

Densité de la pâte pure : 1,74

Craint le gel.

Mise en œuvre

Nature des supports : bétons âgés de 28 jours minimum et bâtiments stabilisés.

Etat des supports : propres, sains, dépoussiérés, débarrassés de toutes parties friables, non gras, non gelés.

Les supports seront humidifiés préalablement.

Traiter les défauts localisés si nécessaire. Le reprofilage du joint sera réalisé avec un mortier de réparation type RAVALCHOC®. Dans ce cas l'application de FINIJOINT se fera 7 jours après l'application du mortier. Les coulures de béton seront éliminées à l'aide d'un outil.

Largeur du joint : entre 5 et 20 mm.

Mélanger la pâte seule avant d'introduire le ciment.

Mise en œuvre : mélanger 1 volume de FINIJOINT avec 0,5 à 1 volume de ciment.

Ne pas rajouter d'eau. Le mélange obtenu sera lisse, homogène et sans grumeaux.

Durée d'utilisation avec ciment : 1h à 20°C

Application en 2 passes espacées de 24 h : Appliquer la 1ère passe avec une lisseuse perpendiculairement au joint. Le mélange devra être plutôt ferme pour garnir environ 2/3 de l'épaisseur du joint à remplir. Serrer fortement.

La 2ème passe complètera et finira le remplissage jusqu'au nu des prédalles/prémurs. Finir le joint en arasant et lissant à la lisseuse.

Si nécessaire, redoubler après séchage pour obtenir une continuité parfaite entre les dalles/murs.

Précautions d'emploi :

- bâtiment hors d'eau,
- respecter les spécifications du DTU 59-1,
- température d'emploi 5 à 35°C,
- ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie, ni en cas de gel,
- mise en œuvre des pré-dalles conformément au CPT « Planchers ».

Revêtements ultérieurs : peintures insaponifiables, enduits de peinture.

Délai de recouvrement : 15 jours

Rq : Ne pas appliquer de mortiers hydrauliques.

Performance

Adhérence sur béton lisse :


FINIJOINT + ciment = 1 MPa

Dosage

1 seau de FINIJOINT + ciment = environ 230m linéaires de joint 1cm x 1cm

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.



*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Stockage

1 an dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conditionnement

Seau : 20 kg